

## Ref<sup>a</sup>: FE902

### Descripción:

**Description:**

Soporte de poliolefina resistente a la intemperie y a los UV, con un adhesivo especial de alta adhesividad.

*Polyolefin anti UV carrier with a highly aggressive modified acrylic adhesive on one side.*

### Composición del Producto

**Product Composition**

**Soporte**

*Carrier*

Poliolefina + tejido sin tejer

*Polyolefin + non woven*

**Espesor total**

*Total thickness*

0,23 ± 0,05 mm

**Protector**

*Liner*

Papel Amarillo

*Yellow paper*

**Base del adhesivo**

*Adhesive base*

Acrílico libre de solventes

*Acrylic solvent-free*

### Características Técnicas

**Technical characteristics**

**Resistencia a la temperatura**

*Temperature resistance*

+110°C

**Resistencia a la intemperie**

*Weathering resistance*

Muy buena

*Very good*

**Resistencia a los UV**

*UV resistance*

9 meses

*9 months*

**Color**

*Colour*

Blanco

*White*

**Ø Núcleo**

*Ø Core*

76 mm

**Periodo de almacenamiento (23°C/55%HR)**

*Storage conditions (23°C/55%HR)*

12 meses

*12 months*

Ensayo Test	Método Method	Valores Values
Adhesividad (24h, 23°C) <i>Adhesion on steel</i>	AFERA 5001	24 N/25mm

## Aplicaciones:

### Applications:

Cinta especialmente diseñada para su aplicación sobre superficies apolares (PE), de alto poder de adhesión inicial y muy buena resistencia a la intemperie y a los UV.

*Special adhesive with an excellent tack combined with a high adhesive strength on difficult surfaces like PE and PP films. The adhesive strength builds up with time and it is very resistant to UV and weathering.*

Los valores reflejados en este impreso han sido obtenidos de forma detallada y con los mejores conocimientos según los criterios de las normas del sistema de calidad establecido en la empresa. Describen nuestro producto en su composición y aplicación pero no garantizan características concretas. Tampoco liberan a nuestros clientes de su obligación de control de calidad a la recepción de la mercancía y no justifica reclamaciones por parte de terceros a los cuales ha sido transferido. Asimismo no libera al usuario de propias evaluaciones de aplicación. A efectos legales no representa una garantía de características funcionales. Este documento está sujeto a modificación sin previo aviso.

*The values reported in this document have been obtained in detail and to our best knowledge according to the criteria of the quality standards set up in our company. It describes our product in its composition and application but does not guarantee specific properties. It neither does relieve our customers of their quality control required on receipt of the goods and does not justify claims by third parties to which goods have been transferred. It neither does release the user to test the appropriateness for the application required. For legal purposes it is no guarantee of functional characteristics. This document may be submitted to changes at any time without prior notification.*