

IKKE BÆRENDE TRELAST AV HELTRE

REVIDERT NOVEMBER 2019 | SISTE OG ALLTID GJELDENE VERSJON SE BERGENEHOLM.NO

SIDE 1 / 1

1. PRODUKTBSKRIVELSE

Bergene Holm AS' ikke bærende trelast av gran eller furu er fremstilt fra PEFC-sertifisert tømmer fra godkjente hogstområder. Foredling frem til ferdig kledning, er gjennomført etter anerkjente prinsipper. Produktene er høvlet med firkantet tverrsnitt eller profilhøvlet og levert med avrundede, rette eller skråskårete kanter, avhengig av produkttype.

Produktene er beregnet for bruk i klimaklasse 1 og 2. Eksempler på produkter er lekter/rekker, underpanel, forskalingsbord og stendere som ikke er styrkesortert.

Ubehandlet treverk av gran og furu har brannmotstand D-s2,d0 iht. NS-EN 13501-1.

Lagring før montering

Produktene skal lagres plant, stabilt og med minst 10 cm klaring fra terreng. Utendørs må tildekkes hvis det er fare for at underlaget/bakken fukter opp materialene. Materialene skal tildekkes ifølge værbeskyttelsesklasse PL 2.

Kontroll før, under og etter montering

Det henvises til NS 3516:2017 og NS 3512:2014 hvis produktene skal lukkes inn i konstruksjonen.

Fuktkontroll skal utføres ved mottak, etter lagring og ved ferdigstillelse før lukking av trekonstruksjonen og dokumenteres i en fuktkontrollplan. Varene er produsert med en gjennomsnittlig fukt på 20 vektprosent eller lavere (uten enkeltmålinger over 24 vektprosent), og konstruksjonen må ikke lukkes før fuktinnholdet i treverket er lavere enn 20 vektprosent (kritisk fuktnivå).

Antatt levetid/brukstid

Produktene er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normalt bruk og slitasje.

Gran og furu er i holdbarhetsklasse 5 iht. NS-EN 350-2.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Produktene bygges inn i konstruksjonen. Normalt ingen rutiner.

Ettersyn/kontroll

Produktene bygges inn i konstruksjonen. Normalt ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Produktene bygges inn i konstruksjonen. Normalt ingen rutiner. Alt ubehandlet treverk som utsettes for ytre påvirkning av sol og eller fukt, må overflatebehandlet etter valgte malingsleverandørs anvisninger.

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

3. MILJØPÅVIRKNING

Hvis produktene utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20 % over lang tid, kan det utvikles farge- og/eller råtesopp på og i produktet.

4. HMS-REFERANSER

Se HMF dokument:

“Styrkesortert konstruksjonsvirke av heltre”

angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.



Styrkesortert konstruksjonsvirke av heltre (PDF)
<http://bit.ly/2shmqXS>

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Rent trevirke

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelsenæring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør Bergene Holm AS
Kontakt Se under.