

Maleracryl

Revisjon: 17/04/2020

Side 1 av 2

Spesifikasjoner

Utgangspunkt	Akrylspredning
Konsistens	Pasta
Herdesystem	Fysisk tørking
Hinnedannelse* (23°C /50% RF)	Ca. 20 min
Egenvekt**	1,70 g/ml
Maksimalt tillatt bevegelseskapasitet	10 %
Temperaturbestandighet**	-20 °C → 80 °C
Påføringstemperatur	5 °C → 30 °C
Krymping	Ca. 15% (DIN 52451)

* Disse verdiene kan variere avhengig av miljøfaktorer som temperatur, fuktighet og type underlag. ** Informasjonen gjelder det fullherdede produktet.

Produktbeskrivelse

Maleracryl er en plasto-elastisk, en-komponent fugeforsegler av høy kvalitet basert på akrylspredning.

Egenskaper

- Svært enkel å påføre
- Uten løsemidler og silikon
- Fargeekte og vanntett etter herding
- Kan males over etter herding

Bruksområder

- Til reparasjon av små hull og sprekker i gips, betong, lettbetong, ...
- Fuger på vindusposter, mellom sokler og vegger, mellom mur, ...
- Fuger med bevegelse opptil maks. 10 %

Forpakning

Farge: hvit, grå, hvit ved påføring, transparent etter herding

Forpakning: 310 ml patron

Holdbarhetstid ved lagring

Minst 12 måneder i uåpnet emballasje på et tørt sted ved temperaturer mellom +5 °C og +25 °C. Beskytter mot frost.

Overflater

Overflater: Alle vanlige porøse bygningsunderlag

Egenskaper: Rent, fritt for støv og fett.

Klargjøring av overflaten: Svært porøse overflater bør primes med fortynnet Maleracryl

(1 del Maleracryl + 2 deler vann).

Ikke egnet for naturstein, bitumen, glass og metall. Vi anbefaler å utføre en forutgående vedheftstest på alle underlag.

Fugedimensjoner

Min. fugebredde: 5 mm

Maks. fugebredde: 20 mm

Min. fugedybde: 5 mm

Anbefaling forseglingsarbeid: fugebredde = fugedybde. Bruk PE-støttstenger før påføring av forsegleren i større fuger for å unngå 3-punkts liming.

Påføringsmetode

Må ikke påføres hvis det ventes regn eller frost under herdeprosessen.

Påføringsmetode: Med manuell eller pneumatisk fugepistol. Glatt med en spatel eller sparkelspade.

Rengjøring: Før herding kan Maleracryl fjernes med vann fra fliser og verktøy.

Etterbehandling: Glatt med en spatel eller kittkniv.

Reparasjon: Med samme materiale

Anbefalinger for helse og sikkerhet

Ta hensyn til vanlig arbeidshygiene. Se emballasjeetiketten for mer informasjon.

Kommentarer

- Må ikke brukes der det er fare for at den kan stå permanent under vann.
- Kan males med de fleste typer maling.

Merk: Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta foreløpige undersøkelser. Soudal forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.

Maleracryl

Revisjon: 17/04/2020**Side 2 av 2**

- Malingen må være tilstrekkelig elastisk for påføring på en plast-elastisk forseglers.
- På grunn av det store utvalget av tilgjengelig maling anbefales det å foreta en kompatibilitetstest før bruk.

Miljøklausuler*LEED regelverk:*

Maleracryl overholder kravene til LEED.

Lavutslippsmaterialer: Lim og forseglinger.

SCAQMD regel 1168. Oppfyller USGBC LEED

2009 punkt 4.1: Lavemitterende materialer

Adhesives & Sealants når det gjelder VOC-innhold.

Merk: Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta foreløpige undersøkelser. Soudal forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.